

KLASIK



Klasik

Cement za običajno gradnjo.

Standardna označba po SIST EN 197-1
CEM II/B-S 42,5 N

OPIS

Portlandski cement z dodatkom žindre trdnostnega razreda 42,5 in običajno zgodnjo trdnostjo

SESTAVA

Minimalno 65 % portlandskega klinkerja, maksimalno 35 % granulirane plavžne žindre (S), maksimalno 5 % dodatkov – polnil, regulator vezanja – sadra

UPORABA

- odličen za transportne betone
- za proizvodnjo industrijsko pripravljenih malt
- individualna gradnja
- primeren tudi za vidne betone

LASTNOSTI IZDELKA

- daljši čas vezave
- običajne začetne trdnosti
- visoke končne trdnosti
- zmanjšana možnost nastajanja razpok

DOBAVA

Cement je na voljo v 25 kilogramskih vrečah.

ROK UPORABE IN SKLADIŠČENJE

Rok uporabe je tri mesece od datuma, natisnjene na bočni strani vreče. Skladiščiti v zaprti embalaži, v suhih prostorih, zaščiteno pred vlago.

PROIZVAJALEC

LAFARGE Cement Magyarorszá g Kft., 7953 Királyegyháza, 041/29 Hrsz., Madžarska

UVOZNIK ZA SLOVENIJO

Lafarge Cement d.o.o., Kolodvorska 5, 1420 Trbovlje

IZDANO

10. 10. 2018

V VELJAVI DO

Do naslednje revizije

KARAKTERISTIKE

Parameter	Enota	Zahteve standarda	Povprečne vrednosti
Fizikalne zahteve			
Prostorninska obstojnost	mm	≤ 10	0
Čas začetka vezanja	min	≥ 60	250
Mehanske zahteve			
Zgodnja trdnost (2 dni)	MPa	≥ 10	19,3
Standardna trdnost (28 dni)	MPa	42,5 - 62,5	49,5
Kemijske zahteve			
Vsebnost sulfata (SO ₃)	%	≤ 3,5	2,85
Vsebnost klorida	%	≤ 0,1	0,06

Dosežene vrednosti vsakega posamičnega parametra so podane kot povprečne vrednosti, ovrednotene na osnovi notranjega kontrolnega preizkušanja. Vrednosti so informativne narave. Za dodatne informacije se obrnite na predstavnike prodajnega oddelka.

KONTAKTI

Prodajna pisarna

T: 03 56 52 321, 03 56 52 322, 03 56 52 323
narocila.si@lafargeholcim.com

Direktor komerciale Aljaž Kuzmanovski

T: 03 56 52 320, aljaz.kuzmanovski@lafargeholcim.com

Prodajna predstavnica Ines Lipec Zore

T: 030 708 434, ines.lipec-zore@lafargeholcim.com

Prodajni predstavnik Uroš Gorjup

T: 030 716 047, uros.gorjup@lafargeholcim.com

Prodajni predstavnik Aleš Kocjančič

T: 031 761 720, ales.kocjancic@lafargeholcim.com

Vodja marketinga Andrej Sopotnik

T: 03 56 52 325, andrej.sopotnik@lafargeholcim.com